

博达氟橡胶 BDF25EP

技术数据表

BDF25EP 为低门尼二元氟橡胶预混胶（含硫化剂）。

BDF25EP 硫化速度快，适用于需要良好流动性和挤出性能的场所。它能够加工制成符合大部分氟橡胶规格要求的混炼胶。

BDF25EP 可用于挤出成型胶条或胶管。可用典型的氟橡胶混炼药剂与之配合，用开炼机或者密炼机进行混炼，并可用多种橡胶加工方法进行制品生产。

BDF25EP 的基本特性如下：

性能	典型值
氟含量, %	66
比重	1.80
颜色	白色
溶解度	低分子酮和酯
门尼粘度 ML 1+10@121°C	25

BDF25EP 的典型性能

测试配方

氟橡胶		100
MT 碳黑 (N990)	phr	30
氧化镁	Phr	3
氢氧化钙	phr	6
硫化条件	一段硫化	170°C下 10 分钟
	二段硫化	230°C下 24 小时

典型流变性能

Monsanto Moving Die Rheometer (MDR2000®)

100cpm, 0.5°Arc, 6 minutes, 177 °C

ML, 最小扭矩	N m	0.25
ts2		1'25"
t'90		3'10"
MH, 最大扭矩	N m	1.80

典型物理性能

一段硫化 170°C下 10 分钟

二段硫化 230°C下 24 小时

拉伸强度 (ASTM D412)	Mpa	13.0
断裂伸长率 (ASTM D412)	%	220
硬度 (ASTM D2240)	Shore A	77
永久压缩变形, [ASTM D395 Method B (Disc)]		
200°C下老化 70 小时	%	20

由于产品的使用条件不受控制且多种多样，用户务必在使用前评估和确定博达产品是否适用于其目标用途。

下面的表述完全取代任何明示和暗示的质量保证（包括适销性和特殊用途事宜性的保证）：如果博达产品被证明有缺陷，博达的唯一责任，即用户所能获得的唯一补救，将由博达决定，或者调换被证明有缺陷的部分产品，或者按照用户的购买价格退还货款。任何情况下，不管法理如何，包括违反担保或合同，过失或严格责任，博达对任何直接、间接、特殊、随附或后果性损失或损害，均不承担责任。